

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATASHEET

UNTERLAND TQ

Edition 1/2021

Beschreibung / Description

mehrlagig geblasene einseitig glatte Silagestretchfolie
multilayer blown one side slip Silage stretch wrap

Geeignet für alle klimatischen Bedingungen / 100% rezyklierbar
Suitable for all climatic conditions / 100% recyclable

Technische Daten / Technical data

Laufmeter pro Rolle / Meters per roll	1.650 m (± 3%)	Kernmaterial / Material of core	Kunststoff/Plastics
Folienstärke / Film thickness	22 µm (+6/-5 µm)	Kernbreite / Width of core	765 (-0/+3 mm)
Folienbreite / Film width	750 mm (± 5 mm)	Haftseite / Adhesive side	Außen/Outside

Folienfarbe / Film color **Grün/Weiss/Schwarz / Green/White/Black**

Rollen pro Palette / Rolls per pallet **30**
Verpackung / Packaging **kartoniert / boxed**

	Längsrichtung <i>Machine direction</i>	Querrichtung <i>Transverse direction</i>
Reißdehnung* / Elongation at break*	> 440%	> 690%
Reißfestigkeit* / Tear resistance*	> 35 N/mm²	> 32 N/mm²

UV-Stabilität / UV-Stability **1 Jahr / Year**

Gebrauchsdehnung
Functional elongation

Dehnung / Pre-stretch **70%**

Dart Drop/ Dart Drop	500 g	(ASTM 1709-D)
Klebkraft / Tack force	5 N	(bei 70% Dehnung Estl FPT 750 / at 70% Stretch Estl FPT 750)
Dart Test / Dart test	60 N	(Estl FPT 750 / Estl FPT 750)

*DIN EN ISO 527-3

Die oben genannten Werte sind typische Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Dies sind keine Spezifikations- oder Garantiewerte.
The above mentioned values are typical values and shall be observed as guidelines. They are no specification or guarantee values.

Die Eigenschaftswerte beruhen auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter hat unsere Produkte vor der Verwendung eigenen Prüfungen und Versuchen zu unterziehen. Dies gilt insbesondere auch für die Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere zur Sachmängelhaftung. Die von uns verwendeten Rohstoffqualitäten entsprechen den BgVV und FDA sowie den EU-Richtlinien gemäß separater Dokumente.

Informationen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Die aktuellste Version des Datenblatts ersetzt alle vorhergehenden.

These property values are based on our knowledge and experiences. The user has to test our product with his own methods before using it. This is especially necessary to proof the qualification for special purpose of use. For the rest please apply our general terms and conditions, especially for the material defects. The raw material qualities used by us are according to BgVV and FDA as well as EU-guidelines corresponding to separate documents.

The contained information is strictly designed for the receptor. This version of the datasheet replaces all previous versions.